

Circa 1850

# NU-LUSTRE-27

**CLEAR HIGH GLOSS FINISH  
BRUSH-ON FORMULA  
NON-YELLOWING • UV RESISTANT**

## READ THIS ENTIRE INSERT BEFORE USING NU-LUSTRE-27

**NU-LUSTRE-27** cures to a durable, high gloss coat in about 4 hours. One coat is usually all that is needed to produce the desired finish. If desired, additional coats may be applied after previous coats have cured for a minimum of 4 hours. It is not necessary to sand between coats.

**NU-LUSTRE-27** may be applied over almost any surface, rough or smooth. It may be applied over leather, wood, varnish, ceramics, rocks, dried flowers, shells, and many other items. If in doubt, test a small sample of the item you wish to cover.

**NU-LUSTRE-27** will not adhere to silicone or wax.

Before starting on your project, we **strongly** suggest you do a **test** piece to help you become **familiar** with this type of product, and for you to decide whether this will be the right product for the type of project you are doing.

### TOOLS:

1. Mixing containers – should have smooth, flat bottom and be clean and dust free.
2. Stick – must have flat, straight edge to ensure thorough mixing.
3. Brush – bristle or foam.
4. **KLENK'S EPOXY THINNER** or **SUPER DEGOOPER** - for clean-up.

### SEAL COAT:

Porous materials require a seal coat in order to prevent air from escaping into the finish. To seal coat, brush a thin coat on the item. Wait a minimum of 4 hours and apply additional coats if necessary.

### SURFACE:

For best results, the surface to be covered must be dry and free of dust, wax, grease or oil. Apply tape or paste wax before starting to prepare the back surface of the project for easy drip removal.

### CONDITIONS:

**NU-LUSTRE-27** should be used in a room where the humidity is below 50% and the temperature is 20°- 25°C (68°- 77°F). When the humidity is over 50% a dehumidifier should be used in the room where the application and curing is taking place.

### STORAGE:

**NU-LUSTRE-27** should be stored in its box in a dry place at a temperature of 20°- 25°C (68°- 77°F) and out of the reach of children. **RESIN** and **HARDENER** should not be left in an open container.

### COVERAGE:

Mix only the amount of **NU-LUSTRE-27** that you need at one time. Unused **RESIN** and **HARDENER** should be left in original containers. After pouring, you have about 20 minutes before **NU-LUSTRE-27** begins to thicken. Coverage for approximately 0.5mm (1/4") thickness (pour coat):

710 mL kit will cover approximately 1.1 – 1.5 m<sup>2</sup> (11.5 - 18 ft<sup>2</sup>)

### DIRECTIONS:

#### 1. MEASURING


Measure 2 parts **RESIN** to 1 part **HARDENER** in separate **MEASURING CUPS**.



**DO NOT GUESS AT MEASUREMENTS OR TRY TO ESTIMATE.**

#### 2. MIXING

Pour the measured **RESIN** and **HARDENER** into a **CLEAN MIXING CONTAINER**. Be sure to scrape sides and bottom of **MEASURING CUPS** when pouring into **MIXING CONTAINER**. Stir thoroughly for 5 minutes. In order to ensure a beautifully finished product, it is extremely important that the **RESIN** and **HARDENER** are thoroughly mixed. Inaccurate mixing will result in sticky spots on the surface.



Use your stir stick to scrape the sides and bottom. Mix thoroughly for 2 minutes and brush on immediately.


Do not mix more than the contents of one kit (710 mL, 1.5 pt) in one container. Mix each kit separately.

#### ALTERNATIVE MIXING PROCEDURE:

Using measuring cups that are less than half full with components, pour **HARDENER** into **RESIN** into **CUP** and mix thoroughly as above. Transfer the mixture back to the **HARDENER CUP** and mix thoroughly.

#### 3. APPLY IMMEDIATELY

As soon as **NU-LUSTRE-27** is mixed, brush a thin coat evenly over the surface. Do not go back and forth over the same section as this will agitate the mixture and cause more bubbles to form.



**CAUTION:** If **NU-LUSTRE-27** is left in the mixing container, it may become hot and begin to thicken or harden.

#### 4. BUBBLE BREAKING

After a few minutes, bubbles may rise to the surface. They may be broken: (A) by gently exhaling through a straw on bubbles until they are gone (do not inhale fumes!) or (B) by using a propane torch. Hold the torch about 15cm (6") away from surface and sweep rapidly across until bubbles disappear. Do not torch surface too close to curing time as it may make permanent waves in the surface. Do not use a hair dryer as its blowing action will disrupt the surface.

#### 5. CURING

For best results, the room temperature should be between 20°- 25°C (68°- 77°F). Room humidity should be under 50%. Placing a cardboard or plastic tent slightly above the coated item will prevent any dust from settling onto the surface. The coated item should be allowed to cure for 24 hours in a dust free room. If your item remains sticky after several days, you may have measured incorrectly or undermixed. The item may be recoated following the above steps. The new coat will harden.

#### 6. CLEANING UP

Use **KLENK'S EPOXY THINNER** or **SUPER DEGOOPER** to clean up **NU-LUSTRE-27** while it is in the liquid state. After **NU-LUSTRE-27** has cured, it may be removed by using **CIRCA 1850 HEAVY BODY PAINT & VARNISH REMOVER**, or by sanding.

#### 7. PROTECTION

A paste wax such as car wax or **ANTIQUAX MARBLE WAX** can be applied over the cured epoxy to protect the finish from scratching.

#### DRIPS:

If too thick a coat is applied, the excess mixture may run or drip. Use one of the following methods to remove these drips.

1. Before brushing apply tape on the edges of the back of the item. After **NU-LUSTRE-27** has stopped dripping (approximately 1 hour), the tape along with the drips may be pulled off.
2. Apply wax such as **ANTIQUAX** to the edges on the back of the item. Since **NU-LUSTRE-27** will not adhere to wax, the hardened drips can easily be removed with a utility knife.
3. Drips may be scraped off about 45 minutes after pouring, by running a tongue depressor on the under side edge of the project where drips have formed. Clean depressor off on paper towel often.
4. Drips may be sanded off after the item has cured.

#### IDEAS FOR USE:

**MARINE APPLICATIONS – CANOES, BOATS AND PADDLES** – After doing a thorough cleaning of the surface, apply a thin coat of **NU-LUSTRE-27**. If working outside, avoid direct sunlight and wind as this will affect the open time for the product to set up as well as the drying time. For a 2-sided object like a paddle, apply a thin coat to both sides at once and hang to dry. Remember that a thinner coat will minimize any dripping.

**WINDOW SILLS, BATHROOMS VANITIES, COUNTERTOPS** – Apply a thin coat of **NU-LUSTRE-27** to any surface where you are in need of a little extra protection from water. Clean the surface thoroughly. Tape off the surrounding areas. You can also follow the directions for **DRIPS** as listed above for the sides or bottoms surrounding the surface to ensure a nice, clean application. Because of the UV resistance, this is ideal for any surface that may be exposed to a lot of sunlight.

**MAGAZINE AND NEWSPAPER CLIPPINGS** – After the clipping has been mounted to the surface, seal the entire plaque with a solution of 4 parts white glue and 1 part water. This will prevent the clipping from becoming translucent. Wait 3 to 4 hours before covering entire surface with **NU-LUSTRE-27**.

**PLAQUES – DIPLOMAS AND PHOTOGRAPHS** – After print or picture has been mounted to the wood surface, seal the entire plaque (including the sides) with a solution of 4 parts white glue and 1 part water. This may be done with a brush. Wait 3-4 hours before covering entire surface with **NU-LUSTRE-27**.

**JIGSAW PUZZLES** – After the puzzle has been mounted to the surface, seal the entire puzzle with a solution of 4 parts white glue and 1 part water. This will prevent the puzzle pieces from bleeding and make the edges of each individual piece less evident to the eye. Wait 3 to 4 hours before covering entire surface with **NU-LUSTRE-27**.

**SIMULATING LAKES, STREAMS OR WATERFALLS – NU-LUSTRE-27** dries to a clear finish and thus is ideal for simulating water for any craft or model building project. A few drops of universal tinting colours may be added to the mixture to represent the blues or greens of an ocean and create the illusion of varying depths. And, because this formula adheres vertically, it's an ideal choice for creating the most impressive waterfall.

**KIDS PROJECTS – NU-LUSTRE-27** can make any children's craft project come to life. They can protect their favorite puzzle or popsicle stick collage with its high gloss finish. Since it's brushed on, they can also use it to highlight one element of a craft project. Or work with them to embed sports or trading cards, magazine covers, newspaper clippings or photos onto their desk or cover of a photo album.

**FAUX FINISHES** – For the more adventurous types, you can create an opaque finish by adding universal tinting colours to your **NU-LUSTRE-27** mixture. This coloured finish is now ready to create the most lively of projects from your kid's play table to coloured tiles to decorate the walls. And if you mix up multiple colours, **NU-LUSTRE-27** is the perfect product to give a tired, old bathroom counter a faux marble finish. Cover the surface with one colour and then just drizzle other colours on top and use a popsicle stick to create swirls that simulate the veins found in marble. Be adventurous and let your creativity shine through.

**WARRANTY:** Because we have no control over working conditions or methods, our liability is limited to the price of this product.

**QUESTIONS? [www.circa1850.com](http://www.circa1850.com)**

# FINI SUPER BRILLANT CLAIR • FORMULE À PINCEAU ANTI-JAUNISSANT • UV RÉSISTANT

## LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI AU COMPLET AVANT D'UTILISER NU-LUSTRE-27

**NU-LUSTRE-27** forme une couche durable et brillante en séchant. Il faut compter à peu près 4 heures et une seule couche pour arriver à un fini attrayant et consistant. Au besoin, on peut appliquer plusieurs couches après que la couche précédente soit durcie pour un minimum de 4 heures. Ce n'est pas nécessaire de sabler entre les couches.

On peut poser **NU-LUSTRE-27** sur toutes sortes de surfaces, lisses ou rugueuses, telles que cuir, bois, vernis, carreaux de céramique, pierres, fleurs séchées, coquillages, etc. Dans le doute, faire un test sur un petit échantillon de l'article que vous voulez couvrir.

**NU-LUSTRE-27** n'adhère pas au silicone ou à la cire.

Avant d'entreprendre un projet et pour se familiariser avec le maniement de **NU-LUSTRE-27**, il est fortement recommandé d'appliquer le produit sur un objet quelconque. On peut ainsi se faire une idée s'il s'agit bien du produit qui correspond au besoin.

### OUTILS :

1. Tasses graduées à côtés plats et unis, à fond plat, propres et dépolissées.
2. Bâtonnet droit à surface plate pour permettre de bien mélanger le produit et de gratter les côtés et le fond du contenant.
3. Pinceau en soie ou pinceau éponge.
4. **DILUANT KLENK'S ÉPOXY** ou **SUPER DEGOOPER** pour nettoyer.

### COUCHE DE SCELLAGE :

Si l'objet à couvrir offre une surface poreuse, il est préférable d'y appliquer une première couche de **NU-LUSTRE-27**, afin de bien sceller les pores et empêcher des bulles d'air de se former à la surface. À l'aide d'un pinceau, on étend une mince couche sur toute la surface à couvrir. Au bout d'un minimum de 4 heures, appliquer d'autres couches si nécessaire.

### SURFACE :

**NU-LUSTRE-27** s'applique sur une surface sèche, propre, libre de poussière, de toute trace d'huile, de cire ou de matières grasses. Pour faciliter l'entretien s'il ya un dégoûliment sur la surface arrière de votre projet, on peut appliquer du ruban à masquer ou de cire en pâte.

### TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ :

Pour obtenir de meilleurs résultats, **NU-LUSTRE-27** doit être entreposé dans sa boîte dans un endroit sec à une température variant entre 20°- 25°C (68°- 77°F). Garder hors de la portée des enfants. Ne laissez pas la résine et le durcissant dans un contenant ouvert.

Conservé **NU-LUSTRE-27** dans un endroit froid pourrait causer la formation de particule. Avant l'utilisation, mettre les bouteilles dans un endroit chaud jusqu'à ce que le liquide soit transparent et il n'y a aucune particule.

### ENTREPOSAGE DE LIQUIDES :

Pour obtenir de meilleurs résultats, **NU-LUSTRE-27** doit être entreposé dans sa boîte dans un endroit sec à une température variant entre 20°- 25°C (68°- 77°F). Garder hors de la portée des enfants. Ne laissez pas la résine et le durcissant dans un contenant ouvert.

### RECOUVREMENT :

Mélanger uniquement la quantité de **NU-LUSTRE-27** que vous désirez étendre d'un seul coup. Les produits non-utilisés doivent être laissés dans leur contenant. Après avoir versé le produit, il faut compléter le travail en une vingtaine de minutes, après quoi **NU-LUSTRE-27** commence à devenir épais.


Pour recouvrir une surface lisse de 0.5mm (1/4") d'épaisseur :

710 mL couvriront de 1,1 à 1,5 m<sup>2</sup> (11,5 - 18 pi<sup>2</sup>)

### MODE D'EMPLOI :

#### 1. MESURER



Dans des TASSES GRADUÉES séparées, **MESURER EXACTEMENT** deux parties de **RÉSINE** pour une partie de **DURCISSANT**.



**N'ESSAYEZ PAS DE DEVINER OU D'ÉVALUER DES MESURES SANS MESURER.**

#### 2. MÉLANGER

Verser la **RÉSINE** et le **DURCISSANT** préalablement mesurés dans une TASSE PROPRE. Gratter bien les côtés et le fond de chaque tasse graduée quand vous le verser dans la tasse qui contient les deux produits. Remuer vigoureusement le mélange pendant cinq minutes. Pour obtenir un beau fini, il est extrêmement important que le mélange soit parfait. Un mauvais mélange donne une surface molle et gluante.



Mélanger deux minutes supplémentaires en grattant bien les côtés et le fond de la tasse. Appliquer immédiatement.

Ne pas mélanger plus que le contenu d'une trousse (710mL, 1,5pt) dans un contenant. Mélanger chaque trousse séparément.

**PROCÉDÉ DE MÉLANGE ALTERNATIF:** En utilisant les tasses qui contiennent les deux composantes (résine et durcisseur), verser le durcisseur dans la tasse qui contient la résine. Bien mélanger. Par la suite reverser dans la tasse qui contenait le durcisseur et le mélanger à nouveau.

#### 3. APLLIQUER SANS ATTENDRE

Dès que le produit est bien mélangé, étendre une couche mince uniformément sur l'objet à couvrir. Ne jamais faire d'aller-retour sur la même section - cela agitera la mixture et causera plus de bulles.



**MISE EN GARDE:** La partie du produit qui reste dans le contenant peut devenir chaude et commence à durcir et épaissir.

#### 4. CREVER LES BULLES

Au bout de quelques minutes, il peut se former des bulles d'air à la surface. On peut les crever A) en soufflant une paille DÉLICATEMENT sur les bulles jusqu'à ce qu'elles disparaissent (ne respirez pas les émanations) ou B) en utilisant un chalumeau au propane. Tenir le chalumeau à 15cm (6") de la surface et passez-le uniformément sur la surface. N'utiliser pas la torche trop proche du temps de séchage sinon cela donnera des vagues permanentes sur la surface. N'utiliser pas de séchoir à cheveux.

#### 5. SÉCHER

Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer à une température entre 20°- 25°C (68°- 77°F), et l'humidité moins de 50%. Le placement d'une tente de carton ou de plastique légèrement au-dessus de l'article enduit empêchera toute poussière de s'installer sur la surface. Laisser l'objet recouvert pendant 24 heures dans un endroit sec, libre de poussière. Si l'objet recouvert demeure collant, c'est que vous n'avez pas respecté les instructions sur les mesures, mais il est possible de recommencer. Si l'objet présente des points collants, vous n'avez pas suffisamment mélangé le produit et vous pouvez appliquer de nouveau le produit en suivant bien les instructions. Cette fois, le produit prendra.

#### 6. NETTOYAGE

Lorsque **NU-LUSTRE-27** est encore liquide, vous pouvez nettoyer à l'aide du **DILUANT KLENK'S ÉPOXY** ou **SUPER DEGOOPER**. Une fois qu'il a durci, on peut l'enlever à l'aide du **DÉCAPANT EN PÂTE POUR PEINTURE ET VERNIS CIRCA 1850**, ou à l'aide d'une ponceuse.

#### 7. PROTECTION

Une cire de pâte telle que la cire d'auto ou la **CIRE DE MARBRE ANTIQUAX** peut être appliqué sur l'époxy traité pour protéger la finition contre l'éraflure.

### DÉGOULINADES:

Si une couche trop épaisse est appliquée, l'excédant peut se déverser goutte à goutte. On utilisera l'une des méthodes suivantes pour le corriger :

1. Poser du ruban à masquer sur les bords du dos de l'objet à recouvrir pour le protéger. Une fois que le produit **NU-LUSTRE-27** ne dégoutte plus (approx. 1 heure), enlever le ruban couvert de dégoûlinades séchées.
2. Appliquer la cire telle qu' **ANTIQUAX** sur les bords du dos de l'objet. Puisque **NU-LUSTRE-27** n'adhère pas à la cire, les égoûtements durcis peuvent être facilement découpés avec un couteau de service.
3. Au bout d'environ 45 minutes après avoir appliqué le liquide **NU-LUSTRE-27**, on peut enlever les dégoûlinades à l'aide d'un abaisse-langue ou un bâtonnet plat. Gratter les côtés inférieurs de l'objet où le produit a dégoutté. Essuyer soigneusement l'abaisse-langue ou le bâtonnet plat sur du papier.
4. Si vous n'avez pas utilisé de ruban à masquer, vous pouvez poncer les dégoûlinades.

### QUELQUES APPLICATIONS PRATIQUES DE NU-LUSTRE-27:

**APPLICATIONS MARINS – CANOËS, BATEAUX ET PAGAIES –** Après avoir bien nettoyer la surface, étendre une couche mince de **NU-LUSTRE-27**. Si dehors, ne pas travailler en plein soleil ou dans le vent – cela affectera le temps de préparation et le temps du séchage. Pour un objet à deux-côtés comme une pagaie, appliquer une couche mince aux deux côtés immédiatement et faites-le suspendre pour le séchage. Souvenez-vous qu'une couche plus mince minimisera les dégoûlinades.

**LES SEUILS DE FENÊTRE, LES VANITÉS DE SALLES DE BAINS, LES COMPTOIRS –** Appliquer une couche mince de **NU-LUSTRE-27** sur n'importe quelle surface où vous avez besoin de protection supplémentaire contre l'eau. Nettoyer toute la surface. Poser du ruban à masquer pour protéger les régions environnantes. Vous pouvez aussi suivre les directions pour les DÉGOULINADES comme énuméré au-dessus pour les côtés ou les fonds entourant la surface pour garantir une application propre. À cause de la résistance UV, c'est idéal pour n'importe quelle surface qui peut être exposée à beaucoup de lumière du soleil.

**ARTICLES DE JOURNAUX/PAPIER –** Coller les articles de journaux sur un fond rigide avec de la colle blanche. Quand ils sont secs, étendre la colle blanche (quatre parts de colle pour une part d'eau) sur toute la surface afin d'empêcher le papier de devenir transparent. Laisser sécher trois ou quatre heures et appliquer assez de produit **NU-LUSTRE-27** pour recouvrir la plaque.

**PLAQUES – DIPLÔMES ET PHOTOS –** Coller l'objet en papier sur un fond rigide à l'aide de colle blanche. Une fois qu'il est sec, étendre la colle blanche (quatre parts de colle pour une part d'eau) sur toute la surface. Laisser sécher trois ou quatre heures et appliquer assez de produit **NU-LUSTRE-27** pour recouvrir la plaque.

**CASSE-TÊTES –** Après avoir collé le casse tête sur la surface, sceller le casse tête complètement avec une solution de 4 parties de colle blanche et une partie d'eau. Ceci aura pour effet d'empêcher le carton de se mouiller; les bordures vous sembleront moins évidente à l'œil. Attendre 3 à 4 heures avant de couvrir entièrement la surface avec **NU-LUSTRE-27**.

**SIMULANT DES LACS, DES FLEUVES OU DES CASCADES – NU-LUSTRE-27** sèche à une finition claire et est ainsi idéal pour simuler l'eau pour n'importe quel projet d'artisanat ou de modèle. Quelques gouttes des colorants universels peuvent être ajoutées au mélange pour représenter les bleus ou les verts d'un océan et pour créer l'illusion des profondeurs variables. Et, parce que cette formule adhère verticalement, c'est idéal pour créer une cascade impressionnante.

**PROJETS POUR ENFANTS – NU-LUSTRE-27** peut mettre en valeur les différents projets fabriqués par les enfants. Ils peuvent protéger leur casse-tête favoris ou leur collage de bâtonnets de bois avec ce fini hautement brillant. Comme c'est une application à pinceau, ils peuvent aussi l'utiliser pour accentuer un élément d'un projet d'artisanat. Vous pouvez aussi enduire vos cartes sportives, vos découpures de journaux, revue et photos sur leur bureau ou sur album de photos. **UTILISER NU-LUSTRE-27 TOUJOURS SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.**

**FAUX FINIS –** Pour les types aventureux essayer d'ajouter des colorants universels avec votre mélange de **NU-LUSTRE-27**. Ce fini coloré opaques est maintenant prêt à créer des finis aux couleurs vibrantes sur les tables pour enfants, pour colorer des tuiles, décorer les murs. Si vous ajouter des couleurs multiples à votre **NU-LUSTRE-27**, ce sera le produit parfait pour redonner à votre comptoir de salle de bain, un beau fini marbré. Couvrir la surface avec un mélange coloré au préalable et couler un filet de colorant différent par-dessus. Utiliser un bâtonnet de bois pour créer les courbes et torrents du marbre. Soyez aventureux et laissez aller votre créativité.

**GARANTIE:** Parce que nous ne pouvons exercer aucun contrôle sur les conditions de travail ni sur les méthodes utilisées, notre responsabilité se limite au prix d'achat du produit.

